



# SLP Muurverf binnen

*Universele, matte muurverf op basis van een kunstharsdispersie*

## TOEPASSINGSGEBIED

SLP Muurverf binnen is een universele muurverf in rol- en airless-kwaliteit en geschikt als eindafwerking op muur- en plafondvlakken van diverse ondergronden, zoals cellenbeton, beton, metselwerk, gipskartonplaten, gips- en cementgebonden pleisterwerk en behang enz. SLP Muurverf is uitsluitend binnen toepasbaar.

## EIGENSCHAPPEN

- Handmatig (rolkwaliteit) en machinaal (airless-kwaliteit) te verwerken.
- Verdunning: leidingwater.
- Goed reinigbaar en weinig vuilaanhechting.
- Oplosmiddelarm.
- Kleur: standaard wit en in diverse kleuren op aanvraag leverbaar.
- Glansgraad: mat.
- Vastestofgehalte: 62%.
- Hoge dekkracht.
- Dichtheid: 1,5 kg/liter.

## ONDERGROND

De ondergrond dient droog, schoon, vormvast en draagkrachtig te zijn.

## VOORBEHANDELING

Vervuilde ondergronden reinigen en voorbehandelen met SLP Syntiso Geurvrij. Bij sterk vervuilde ondergronden kan het noodzakelijk zijn de voorbehandeling meerdere malen te herhalen.

**Gladde ondergronden:** oude

verflagen reinigen en mat schuren.

**Sterk zuigende en poederende ondergronden:** voorbehandelen met SLP Diepgrondering. De SLP Diepgrondering in 2 lagen nat in nat aanbrengen en laten drogen.

## VERWERKING

SLP Muurverf binnen voor het gebruik goed roeren. De SLP Muurverf binnen kan met de kwast, roller en (airless) spuitapparatuur worden verwerkt. Zowel de rol- en airless-kwaliteit verdunnen met maximaal 5% leidingwater. Aanbevolen wordt om tijdens en na de verwerking de binnenruimte te ventileren.

## DROOGTIJD

Na ca. 1 uur is de SLP Muurverf binnen stofdroog en na ca. 4 – 6 uur (afhankelijk van de temperatuur en wateropnemend vermogen van de ondergrond) overschilderbaar.

## VERPAKKING EN VERBRUIK

SLP Muurverf binnen is verpakt in emmers van 10 liter. 10 liter is voldoende voor ca. 72 m<sup>2</sup>. Per laag is het verbruik 120 -150 ml/m<sup>2</sup>. Dit is echter afhankelijk van de applicatiemethode en de oppervlaktestructuur van de ondergrond.

## OPSLAG

Droog, koel en in gesloten verpakking minimaal 12 maanden houdbaar. Vrij van de vloer op houten pallets op-

slaan bij een temperatuur van minimaal + 5 °C.

## BIJZONDERHEDEN

Niet verwerken bij te verwachten vorst, een ondergrond- en luchttemperatuur van < + 5 °C / > + 30 °C. Restanten SLP Muurverf binnen aanleveren als (bouw)chemisch afval.

## VEILIGHEID

Contact met ogen en handen dient door het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen te worden vermeden. Bij contact met de ogen direct uitspoelen met leidingwater. Een actueel veiligheidsblad is beschikbaar.

## ALGEMENE VOORWAARDEN

Materiaal technische eigenschappen kunnen alleen worden gegarandeerd indien gebruik wordt gemaakt van alle onderdelen van het SLP pleistersysteem en uitvoering wordt gegeven aan alle facetten zoals deze in de SLP-adviezen worden genoemd. Onze technische merkbleden zijn - onder voorbehoud van wijzigingen en behoud van alle rechten - opgemaakt volgens de laatste stand van de techniek. De gegevens over verbruik en hoeveelheden zijn onder ideale omstandigheden bepaald en dienen derhalve als referentiewaarde te worden gezien. SLP Afbouwstoffen bv levert uitsluitend volgens haar algemene leveringsvoorwaarden. Vraag een nieuw exemplaar aan als u deze nog niet bezit.