



SLP Spachtelputz binnen

Pasteuze, fabrieksmatig geproduceerde kunstharsgebonden sierpleister in 1.0, 1.2 en 1.5 mm.

TOEPASSINGSGBIED

SLP Spachtelputz binnen is een decoratieve sierpleister en geschikt om wanden en plafonds decoratief af te werken. Toe te passen op alle gladde, vlakke en egaal zuigende ondergronden.

EIGENSCHAPPEN

- Handmatig en machinaal te verwerken.
- S.G: ca. 1,7 g/cm³.
- Licht verwerkbaar.
- Viscositeit: ca. 450 mPa.s
- Kleur: standaard wit en in diverse kleuren op aanvraag leverbaar.
- P.H-waarde ca. 8
- Waterdampdoorlatend.

ONDERGROND

De ondergrond dient droog, schoon, vormvast draagkrachtig en vlak te zijn.

VOORBEHANDELING

Onthechte pleisterlagen verwijderen en repareren met een geëigende SLP pleister. Indien noodzakelijk isoleren met SLP Syntiso Geurvrij en aansluitend voorbehandelen met SLP Voorstrijk op de kleur van de eindafwerking.

Poederende, zanderige – en sterk zuigende ondergronden: voorbehandelen met SLP Diepgrondering. De SLP Diepgrondering in 2 lagen nat in nat aanbrengen en laten drogen. Aansluitend SLP Voorstrijk in de kleur

van de eindafwerking aanbrengen en 24 uur laten drogen. Het verdient aanbeveling de benodigde hoeveelheid materiaal - per af te werken oppervlak - onderling goed te mengen.

VERWERKING

De SLP Spachtelputz binnen, zonder toevoegingen, roeren tot een homogene pleister is ontstaan. Indien noodzakelijk mag ca. 2% leidingwater worden toegevoegd.

De SLP Spachtelputz met een roestvaststalen spaan gelijkmatig op korrel dikte opzetten en aansluitend met een kunststof spaan de gewenste structuur aanbrengen. De SLP Spachtelputz binnen kan ook met een trechterpistool of wormpomp worden aangebracht.

DROOGTIJD

ca. 12 uur.

VERPAKKING EN VERBRUIK

SLP Spachtelputz binnen is verpakt in emmers van 15 kg. 15 kg is bij een korrelgrootte van 1 mm voldoende voor ca. 7,5 m². Bij een korrelgrootte van 1,2 mm voor ca. 6,5 m², bij een korrelgrootte van 1,5 mm voor ca. 5 m². Het verbruik is sterk afhankelijk van de ondergrond.

OPSLAG

In gesloten en ongeopende verpakking minimaal 24 maanden houdbaar. Vrij van de vloer op houten pallets opslaan

bij een temperatuur van + 5 °C.

BIJZONDERHEDEN

Niet verwerken bij te verwachten vorst, een ondergrond- en luchttemperatuur van < + 5 °C / > + 30 °C. Na het aanbrengen het verse pleister tegen vroegtijdig uitdrogen beschermen. Niet verharde restanten sierpleister aanleveren als (bouw)chemisch afval.

VEILIGHEID

Contact met ogen en handen dient door het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen te worden vermeden. Bij contact met de ogen direct uitspoelen met leidingwater. Een actueel veiligheidsblad is beschikbaar.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Materiaal technische eigenschappen kunnen alleen worden gegarandeerd indien gebruik wordt gemaakt van alle onderdelen van het SLP pleistersysteem en uitvoering wordt gegeven aan alle facetten zoals deze in de SLP-adviezen worden genoemd. Onze technische merkbladen zijn - onder voorbehoud van wijzigingen en behoud van alle rechten - opgemaakt volgens de laatste stand van de techniek. De gegevens over verbruik en hoeveelheden zijn onder ideale omstandigheden bepaald en dienen derhalve als referentiewaarde te worden gezien. SLP Afbouwstoffen bv levert uitsluitend volgens haar algemene leveringsvoorwaarden. Vraag een nieuw exemplaar aan als u deze nog niet bezit.