



SLP Egaline Universeel 30

Vezelversterkte -, zelfnivelerende -, snel afbindende - en waterbestedige egalisatiemassa op basis van cement, vul- en toeslagstoffen

TOEPASSINGSGBIED

SLP Egaline Universeel 30 is geschikt als egalisatie- en gietmassa voor het egaliseren van ruwe beton-, cement-dek- en goed hechtende tegelvloeren in een laagdikte van 2 tot 30 mm.

EIGENSCHAPPEN

- Handmatig en machinaal te verwerken.
- Vezelversterkt.
- Verwerkingstijd 30 minuten.
- Beloopbaar na 3 - 4 uur.
- Overtegelbaar na 16 uur.
- Druksterkte na 1 dag 14 N/mm²
na 2 dagen 28 N/mm²
na 28 dagen 38 N/mm².
- Licht en eenvoudig verwerkbaar.
- Kunststof veredeld en chromaatarm (TRGS613).
- Waterbestendig.
- Laagdikte: 2 – 30 mm.

ONDERGROND

De ondergrond dient droog, schoon, vormvast, draagkrachtig en ruw te zijn.

VOORBEHANDELING

Bij gladde ondergronden, zoals betonvloeren, dient vooraf de wals- en sinterhuid door middel van stralen te worden verwijderd. Aansluitend de vloer volledig stofvrij maken.

Beton- en dekvloeren altijd voorbehandelen met SLP Hechtemulsie en nat in nat verwerken.

Gladde tegelvloeren voorzien van een epoxyprimer en deze in de plastische fase vol en zat inzanden met droog kwartzand 0,5 mm – 1,0 mm.

VERWERKING

SLP Egaline Universeel 30 kan handmatig of machinaal worden verwerkt. Bij handmatige verwerking 1 zak (25 kg) SLP Egaline Universeel 30 egalisatiemassa, zonder toevoegingen, mengen met 5,8 - 6,3 liter leidingwater tot een homogene egalisatiemassa is ontstaan. Na 2 minuten standtijd nogmaals namengen. De egalisatiemassa tot op de gewenste hoogte over het vloeroppervlak uitgieten, egaal verdelen en met behulp van een prikroller ontluichten. De verwerkingstijd van SLP Egaline Universeel 30 bedraagt 30 minuten.

DROOGTIJD

1 dag (24 uur) per mm laagdikte.

VERPAKKING EN VERBRUIK

SLP Egaline Universeel 30 is verpakt in zakken van 25 kg en levert ca. 17 liter uitvlakmassa. Het verbruik bedraagt 1,7 kg/m²/mm laagdikte.

OPSLAG

In gesloten verpakking minimaal 12 maanden houdbaar. Vrij van de vloer op houten pallets opslaan bij een temperatuur van minimaal + 5 °C.

BIJZONDERHEDEN

Niet verwerken bij te verwachten vorst, een ondergrond- en luchttemperatuur van < + 5 °C / > + 25 °C. Ideaal is + 18 °C tot + 25 °C. Na het aanbrengen de egalisatiemassa tegen vroegtijdig

VEILIGHEID

dig uitdrogen beschermen. De SLP Egaline Universeel 30 is alkalisch. Contact met ogen en handen dient door het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen te worden vermeden. Bij contact met de ogen direct uitspoelen met leidingwater. Een

ALGEMENE VOORWAARDEN

actueel veiligheidsblad is beschikbaar. Materiaal technische eigenschappen kunnen alleen worden gegarandeerd indien gebruik wordt gemaakt van alle onderdelen van het SLP pleistersysteem en uitvoering wordt gegeven aan alle facetten zoals deze in de SLP-adviezen worden genoemd. Onze technische merkbleden zijn - onder voorbehoud van wijzigingen en behoud van alle rechten - opgemaakt volgens de laatste stand van de techniek. De gegevens over verbruik en hoeveelheden zijn onder ideale omstandigheden bepaald en dienen derhalve als referentiewaarde te worden gezien. SLP Afbouwstoffen bv levert uitsluitend volgens haar algemene leveringsvoorwaarden. Vraag een nieuw exemplaar aan als u deze nog niet bezit.