



SLP Diepgrond

Blauwe, emissiearme diepgrond op basis van Acrylaatdispersie

TOEPASSINGSGBIED

SLP Diepgrond is geschikt voor het versterken en fixeren van poederende en afzandende oppervlakken en voor het impregneren van (sterk) zuigende en vochtonttrekkende ondergronden. SLP Diepgrond is binnen en buiten toepasbaar.

EIGENSCHAPPEN

- Handmatig te verwerken.
- Sterk fixerende werking.
- Heft sterke zuigingsverschillen op.
- Zeer emissiearm /oplosmiddel vrij.
- Kleur: blauw.
- Glansgraad: mat.
- Soortelijk gewicht 1,0 g/cm³
- Ondergrond temperatuur +5 - 30 °C

ONDERGROND

De ondergrond dient droog, schoon, vormvast en draagkrachtig te zijn.

VOORBEHANDELING

Vervuilde ondergronden reinigen en oude veegvaste muurverflagen volledig door afwassen verwijderen. Indien hierbij schoonmaakmiddelen aan het leidingwater worden toegevoegd de laatste keer met leidingwater afwassen.

VERWERKING

De jerrycan SLP Diepgrond voor het gebruik goed schudden en afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond

1:3 tot 1:6 verdunnen. Oververzadiging (plasmvorming) voorkomen.

Onder wand- en vloeruitvlakmassa de mengverhouding 1:3 hanteren. Tijdens en na de verwerking de binnenruimte ventileren.

DROOGTIJD

Na ca. 2 – 4 uur is de SLP Diepgrond stofdroog en na ca. 12 uur (afhankelijk van de luchtvochtigheid en temperatuur) vernet en kan de volgende laag worden aangebracht.

VERPAKKING EN VERBRUIK

SLP Diepgrond is verpakt in een jerrycan van 10 liter. Verbruik is ca. 30 - 80 ml/m² (10 liter is ca. 100 m²). Dit is echter afhankelijk van de applicatiemethode en de oppervlaktestructuur en zuiging van de ondergrond.

OPSLAG

Droog, koel en in gesloten verpakking minimaal 15 maanden houdbaar. Vrij van de vloer op houten pallets opslaan bij een temperatuur van minimaal + 5 °C.

BIJZONDERHEDEN

Niet verwerken bij te verwachten vorst, een ondergrond- en luchttemperatuur van < + 5 °C / > + 30 °C. De steiger plaatsen en afdekken met lichtdoorlatende zeilen volgens NPR 3924.

Restanten SLP Diepgrond aanleveren als (bouw)chemisch afval.

VEILIGHEID

Contact met ogen en handen dient door het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen te worden vermeden. Bij contact met de ogen direct uitspoelen met leidingwater. Een actueel veiligheidsblad is beschikbaar.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Materiaal technische eigenschappen kunnen alleen worden gegarandeerd indien gebruik wordt gemaakt van alle onderdelen van het SLP pleistersysteem en uitvoering wordt gegeven aan alle facetten zoals deze in de SLP-adviezen worden genoemd. Onze technische merkbladen zijn - onder voorbehoud van wijzigingen en behoud van alle rechten - opgemaakt volgens de laatste stand van de techniek. De gegevens over verbruik en hoeveelheden zijn onder ideale omstandigheden bepaald en dienen derhalve als referentiewaarde te worden gezien. SLP Afbouwstoffen bv levert uitsluitend volgens haar algemene leveringsvoorwaarden. Vraag een nieuw exemplaar aan als u deze nog niet bezit.