



SLP Fix-Cem

Droge, chloride vrije en fabrieksmatig geproduceerde mortel met cement, zand en toeslagstoffen

TOEPASSINGSGEBIED

SLP Fix-Cem is geschikt als vul- en egalisatielaag op nagenoeg alle minerale pleisterlagen en ondergronden zoals baksteen, kalkzandsteen, beton en cellenbeton. Daarnaast is SLP Fix-Cem bij uitstek geschikt voor het maken van glitwerk (cementpleisterwerk) op SLP cementgebonden pleistersystemen uit de mortelgroep P III. Eveneens kan de SLP Fix-Cem worden toegepast voor het trekken van cementlijsten. SLP Fix-Cem is binnen en buiten toepasbaar.

EIGENSCHAPPEN

- Handmatig te verwerken.
- Soepele pleister met hoog standvermogen.
- Kleur: grijs.
- Spanningsarm.
- Na 3 uur overtegelbaar.
- Maximale tegelgewicht 15 kg/m².
- Verwerkingstijd: 30 minuten.
- Mortelgroep P III (DIN 18555)
- Klasse CS IV (DIN EN 998-1).
- Korrelgrootte: 0,01 – 0,5 mm.
- Waterdosering: 1,9 – 2,1 l/10 kg
- Treksterkte oppervlak > 0.8 N/mm².
- Druksterkte 3 uur: ca. 3 N/mm².
- 24 uur: ca. 6 N/mm².
- 28 dagen: ca. 10 N/mm².

ONDERGROND

De ondergrond dient droog, schoon, vormvast en draagkrachtig te zijn. Sterk zuigende ondergronden voorzichtig bevochtigen.

VERWERKING

SLP Fix-Cem dient verwerkt te worden volgens de algemene richtlijn NPR 3924. SLP Fix-Cem is handmatig te verwerken. 1 emmer (10 kg) SLP Fix-Cem, zonder toevoegingen, mengen met 1,9 – 2,1 liter leidingwater tot een homogene pleister is ontstaan. De SLP Fix-Cem in een gelijkmatige laagdikte met een roestvaststalen spaan aanbrengen en meteen vlakmessen. De SLP Fix-Cem kan in laagdiktes worden aangebracht van 1,5 mm -10 mm. Bij twee lagen, < 20 mm "nat in nat" verwerken. Indien meerdere lagen moeten worden aangebracht tussen de lagen een droogtijd van ca. 30 minuten in acht nemen.

Enkele minuten na het aanbrengen is het pleister met een schone (roestvaststalen) spaan af te pleisteren. Na 2 uur droogtijd kan de verharde mortel desgewenst worden geschuurd.

Let op: Indien SLP Fix-Cem buiten wordt toegepast minimaal drie weken laten uitharden. Na uitharding voorbehandelen met SLP Diepgrond en uitsluitend overschilderen met dampopen en waterafwijzende SLP Siliconenemulsieverf. Het ontstaan van eventuele haar-/krimpscheuren, 0,2 mm doen technisch geen afbreuk aan de eigenschappen van het systeem en kunnen niet worden afgekeurd.



SLP Fix-Cem

Droge, chloride vrije en fabrieksmatig geproduceerde mortel met cement, zand en toeslagstoffen

DROOGTIJD

1 dag (24 uur) per mm laagdikte.

VERPAKKING EN VERBRUIK

SLP Fix-Cem is verpakt in emmers van 10 kg. Het verbruik bedraagt 1,2 kg/m² per mm laagdikte.

OPSLAG

In gesloten verpakking minimaal 6 maanden houdbaar. Vrij van de vloer op houten pallets opslaan bij een temperatuur van minimaal + 5 °C.

BIJZONDERHEDEN

Niet verwerken bij te verwachten vorst, een ondergrond- en luchttemperatuur van < + 5 °C / > + 25 °C. De steiger plaatsen en afdekken met lichtdoorlatende zeilen volgens NPR 3924. Na het aanbrengen het verse pleister tegen vroegtijdig uitdrogen beschermen.

VEILIGHEID

Het SLP Fix-Cem pleister is alkalisch. Contact met ogen en handen dient door het gebruik van persoonlijke Beschermingsmiddelen vermeden te worden. Bij contact met de ogen direct uitspoelen met leidingwater. Een actueel veiligheidsblad is beschikbaar.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Materiaal technische eigenschappen kunnen alleen worden gegarandeerd indien gebruik wordt gemaakt van alle onderdelen van het KHALIX-pleistersysteem en uitvoering wordt gegeven aan alle facetten zoals deze in onze adviezen worden genoemd. Onze technische merkbladen zijn – onder voorbehoud van wijzigingen en behoud van alle rechten - opgesteld volgens de laatste stand van de techniek. De gegevens over verbruik en hoeveelheden zijn onder ideale omstandigheden bepaald en dienen derhalve als referentiewaarde te worden gezien. SLP Afbouwstoffen bv levert uitsluitend volgens haar algemene leveringsvoorwaarden. Vraag een nieuw exemplaar aan als u deze nog niet in uw bezit is.