



# SLP Siliconen emulsieverf

*Bijzonder hoogwaardige, zelfreinigende muurverf op  
basis van siliconenhars*

## TOEPASSINGSGEBIED

SLP Siliconen emulsieverf is bijzonder geschikt als weerbestendig verfsysteem. De muurverf met een toevoeging van siliconen is waterafstotend, spanningsarm en toch waterdampdoorlatend. De siliconen emulsieverf is licht verwerkbaar, heeft een hoog zelfreinigend vermogen en is binnen en buiten toepasbaar.

## EIGENSCHAPPEN

- Handmatig en machinaal te verwerken.
- Verdunning: leidingwater.
- Minder gevoelig voor algen en schimmels.
- Wateropname: < 0,1, Klasse W3.
- Weerbestendig en vuilwerend.
- Filmvormend, spanningsarm en niet thermoplastisch.
- Kleur: standaard wit en in diverse kleuren op aanvraag leverbaar.
- Viscositeit: ca. 16.000 mPa s.
- Overschilderbaar na: ca. 16 uur.
- Vos-gehalte: < 75 g/l.
- Dichtheid: 1,5 - 1,6 g/dm<sup>3</sup>.

## ONDERGROND

De ondergrond dient droog, schoon, vormvast en draagkrachtig te zijn. SLP Siliconen emulsieverf kan worden aangebracht op mineraal - en dispersie gebonden ondergronden.

## VOORBEHANDELING

Vervuilde ondergronden reinigen en voorbehandelen met SLP Syntiso Geurvrij. Bij sterk vervuilde ondergronden kan het noodzakelijk zijn de voorbehandeling meerdere malen te herhalen.

**Gladde ondergronden:** oude verflagen reinigen en mat schuren.

**Sterk zuigende en poederende ondergronden:** voorbehandelen met SLP Diepgrondering. De SLP Diepgrondering in 2 lagen nat in nat aanbrengen en laten drogen.

## VERWERKING

SLP Siliconen emulsieverf voor het gebruik goed roeren. De eerste laag verdunnen met maximaal 10% leidingwater. De tweede laag SLP Siliconen emulsieverf met maximaal 0 - 3% leidingwater verdunnen. De SLP Siliconen emulsieverf kan met de kwast, roller en (airless) spuitapparatuur worden verwerkt. Aanbevolen wordt om tijdens en na de verwerking de binnenruimte te ventileren.

## DROOGTIJD

Na ca. 6 uur is de SLP Siliconen emulsieverf stofdroog en is na ca.16 uur (afhankelijk van de temperatuur) overschilderbaar.

## VERPAKKING EN VERBRUIK

SLP Siliconen emulsieverf is verpakt in emmers van 12,5 liter. 12,5 liter is voldoende voor ca. 60 m<sup>2</sup>. Dit is echter afhankelijk van de applicatiemethode, de oppervlaktestructuur en zuiging van de ondergrond.



# SLP Siliconen emulsieverf

*Bijzonder hoogwaardige, zelfreinigende muurverf op basis van siliconenhars*

## OPSLAG

Droog, koel en in gesloten verpakking minimaal 12 maanden houdbaar. Vrij van de vloer op houten pallets opslaan bij een temperatuur van minimaal + 5 °C.

## BIJZONDERHEDEN

Niet verwerken bij te verwachten vorst, een ondergrond- en luchttemperatuur van < + 5 °C/ > + 30 °C. De steiger plaatsen en afdekken met lichtdoorlatende zeilen volgens NPR 3924. Restanten SLP Siliconen emulsieverf aanleveren als (bouw)chemisch afval.

## VEILIGHEID

Contact met ogen en handen dient door het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen te worden vermeden. Bij contact met de ogen direct uitspoelen met leidingwater. Een actueel veiligheidsblad is beschikbaar.

## ALGEMENE VOORWAARDEN

Materiaal technische eigenschappen kunnen alleen worden gegarandeerd indien gebruik wordt gemaakt van alle onderdelen van het KHALIX-pleistersysteem en uitvoering wordt gegeven aan alle facetten zoals deze in onze adviezen worden genoemd. Onze technische merkbladen zijn – onder voorbehoud van wijzigingen en behoud van alle rechten - opgemaakt volgens de laatste stand van de techniek. De gegevens over verbruik en hoeveelheden zijn onder ideale omstandigheden bepaald en dienen derhalve als referentiewaarde te worden gezien. SLP Afbouwstoffen bv levert uitsluitend volgens haar algemene leveringsvoorwaarden. Vraag een nieuw exemplaar aan als u deze nog niet in uw bezit is.