



SLP Voorstrijk binnen/buiten

*Kwartshoudende, sneldrogende en wit gepigmenteerde
kunstharsgebonden voorstrijk*

TOEPASSINGSGEBIED

SLP Voorstrijk binnen/buiten is geschikt voor het voorbehandelen van gladde - en slecht zuigende ondergronden met als doel het oppervlak te vergroten en daarmee een betere hechting van de kunstharsgebonden sierpleister tot stand te brengen.

EIGENSCHAPPEN

- Handmatig en machinaal te verwerken.
- Zeer laag verbruik.
- Zeer goede hechting.
- Beperkt zuigingsverschillen.
- Viscositeit: 10.000 mPa.s.
- Kleur: standaard wit en in diverse kleuren op aanvraag leverbaar.
- PH-waarde: ca. 7 - 9.
- S.G: ca. 1.5 g/cm³.

ONDERGROND

De ondergrond dient droog, schoon, vormvast en draagkrachtig te zijn. SLP Voorstrijk binnen/buiten kan worden aangebracht op alle voorkomende ondergronden die met een kunstharsgebonden sierpleister moeten worden afgewerkt.

VOORBEHANDELING

Verontreinigde oppervlakken reinigen en indien noodzakelijk isoleren met SLP Syntiso Geurvrij. Poederende, zanderige -, sterk zuigende en gipsgebonden ondergronden voorbehandelen met SLP Diepgrondering. De SLP Diepgrondering in 2 lagen nat in nat aanbrengen en laten drogen.

VERWERKING

SLP Voorstrijk binnen/buiten goed roeren en verdunnen met leidingwater. De maximale verdunning bedraagt ca. 5%. De SLP Voorstrijk binnen/buiten kan met de kwast, roller en (airless) spuitapparatuur worden verwerkt. De SLP Voorstrijk binnen/buiten tijdens de verwerking met regelmaat goed mengen en egaal en dekkend opbrengen. SLP Voorstrijk binnen/buiten moet in dezelfde (gewenste) kleur als de eindafwerking worden aangebracht.

BODEMBESCHERMING

Tijdens verwerking moeten maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat productresten, specie, aanmaakwater of voorstrijk- en hulpmiddelen in de bodem terechtkomen.

Aanbevolen maatregelen:

- Werkzaamheden uitvoeren op een beschermde ondergrond of met afdekking van het maaiveld
- Gemorste materialen direct verwijderen
- Niet verwerken bij regen of omstandigheden waarbij uitspoeling kan optreden



SLP Voorstrijk binnen/buiten

*Kwartshoudende, sneldrogende en wit gepigmenteerde
kunstharsgebonden voorstrijk*

DROOGTIJD

Na minimaal 24 uur droogtijd kan de SLP Voorstrijk binnen/buiten (afhankelijk van de temperatuur) verder worden bewerkt. Bij donkere kleuren en lagere temperaturen kan de droogtijd langer bedragen.

VERPAKKING EN VERBRUIK

SLP Voorstrijk binnen/buiten is verpakt in emmers van 15 kg. 15 kg is voldoende voor ca. 50 m². Dit is echter afhankelijk van de applicatiemethode en de oppervlaktestructuur van de ondergrond.

AFVAL EN RESTMATERIAAL

Restanten van het product en vrijkomend materiaal dienen te worden afgevoerd als bouw- en sloopafval overeenkomstig de geldende regelgeving. Het is niet toegestaan productresten achter te laten op of in de bodem.

REINIGING EN SPOELWATER

Spoelwater afkomstig van reiniging van gereedschap en materieel mag niet ongecontroleerd op de bodem of in het oppervlaktewater worden geloosd. Spoelwater dient te worden opgevangen en afgevoerd conform de geldende wet- en regelgeving.

OPSLAG

In gesloten verpakking minimaal 12 maanden houdbaar. Vrij van de vloer op houten pallets opslaan bij een temperatuur van minimaal + 5 °C.

BIJZONDERHEDEN

Niet verwerken bij te verwachten vorst en een ondergrond- en luchttemperatuur van < + 5 °C/> + 30 °C. De steiger plaatsen en afdekken met lichtdoorlatende zeilen volgens NPR 3924. Restanten SLP Voorstrijk binnen/buiten aanleveren als (bouw)chemisch afval.

VEILIGHEID

Contact met ogen en handen dient door het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen te worden vermeden. Bij contact met de ogen direct uitspoelen met leidingwater. Een actueel veiligheidsblad is beschikbaar. Voor aanvullende informatie wordt verwezen naar het veiligheidsinformatieblad (VIB) en eventuele productcertificaten.

MILIEU EN BODEMKWALITEIT

Dit product is ontwikkeld en geproduceerd met inachtneming van de eisen uit het Besluit bodemkwaliteit. Indien en voor zover van toepassing voldoet het product aan de milieuhygiënische eisen voor bouwstoffen zoals vastgelegd in de geldende wet- en regelgeving. Het product dient te worden toegepast conform de verwerkingsvoorschriften en met inachtneming van de algemene zorgplicht ter voorkoming van bodem- en grondwaterverontreiniging.



SLP Voorstrijk binnen/buiten

*Kwartshoudende, sneldrogende en wit gepigmenteerde
kunstharsgebonden voorstrijk*

Toepassing en gebruiksvoorwaarden

Dit product is bestemd voor toepassing als voorstrijkmiddel voor pleister-/mortelmateriaal op bouwkundige constructies. Toepassing in direct contact met de bodem is uitsluitend toegestaan indien dit expliciet is aangegeven en onder de daarvoor geldende voorwaarden. Bij buitengebruik dient te worden voorkomen dat niet uitgehard materiaal door regen of andere omstandigheden kan afspoelen naar de bodem.

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

De verwerker is verantwoordelijk voor een juiste toepassing van het product en voor het treffen van adequate maatregelen ter voorkoming van bodemverontreiniging. De fabrikant is niet aansprakelijk voor verontreiniging van de bodem als gevolg van onjuist gebruik of onjuiste verwerking.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Materiaal technische eigenschappen kunnen alleen worden gegarandeerd indien gebruik wordt gemaakt van alle onderdelen van het SLP-pleistersysteem en uitvoering wordt gegeven aan alle facetten zoals deze in onze adviezen worden genoemd. Onze technische merkbleden zijn – onder voorbehoud van wijzigingen en behoud van alle rechten - opgesteld volgens de laatste stand van de techniek. De gegevens over verbruik en hoeveelheden zijn onder ideale omstandigheden bepaald en dienen derhalve als referentiewaarde te worden gezien. SLP Afbouwstoffen bv levert uitsluitend volgens haar algemene leveringsvoorwaarden. Vraag een nieuw exemplaar aan als u deze nog niet in uw bezit is.